



EP 99/ 8732

EPO - Munich
40

21. Dez. 1999

Bescheinigung

ETU

REC'D 19 JAN 2000	
WIPO	PCT

Das Forschungszentrum Jülich GmbH in Jülich/Deutschland hat eine Patentanmeldung unter der Bezeichnung

"Katalysatorelement für einen Rekombinator zum effektiven
Beseitigen von Wasserstoff aus Störfallatmosphären"

am 17. November 1998 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht.

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

Die Anmeldung hat im Deutschen Patent- und Markenamt vorläufig die Symbole G 21 C und B 01 J der Internationalen Patentklassifikation erhalten.

München, den 3. Dezember 1999

Deutsches Patent- und Markenamt

Der Präsident

Im Auftrag

Waasmaier



Aktenzeichen: 198 52 953.8

Waasmaier

**PRIORITY
DOCUMENT**

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

MEIN ZEICHEN: 98 749 R/jc

E S S E N , den 12. November 1998

Forschungszentrum Jülich GmbH

D - 52425 Jülich

**Katalysatorelement für einen Rekombinator zum effektiven
Beseitigen von Wasserstoff aus Störfallatmosphären**

Die Erfindung bezieht sich auf Vorrichtungen, mit denen freigesetzter oder störfallbedingt entstandener Wasserstoff aus nichtinertisierten Räumen, z. B. Sicherheitsbehältern von Druck- und nichtinertisierten Siedewasserreaktoren, die
5 neben Wasserstoff auch Wasserdampf, Luft, Aerosole und weitere Gase enthalten, effektiv rückzündungsfrei beseitigt werden kann. Dabei kann der Wasserstoff in Anwesenheit des vorhandenen Luftsauerstoffs, z. B. mittels katalytischer Verfahren, innerhalb der Vorrichtung zu Wasserdampf rekombi-
10 niert werden.

Im Verlauf schwerer Störfälle entstehen in wassergekühlten Kernreaktoren (LWR) infolge der Reduktion von Wasserdampf große Mengen Wasserstoff, die in die Sicherheitsbehälter ge-
15 langen. Die maximalen Wasserstoffmengen können sowohl bei Druck- als auch Siedewasserreaktoren etwa 20.000 m_n^3 betra-

gen. Aufgrund des sich in den Sicherheitsbehältern (Containments) befindenden Luftsauerstoffs besteht die Gefahr der Bildung zündfähiger Gemische, deren unkontrollierte Entzündung mit anschließender Detonation eine schwere dynamische Druckbeanspruchung der Containmentwände bewirkt. Wasserdampf und Wasserstoff führen darüber hinaus stets zu Druck- und Temperaturerhöhungen der Störfallatmosphäre. Dies ist insbesondere in Siedewasserreaktoren bedeutsam, da die Volumina ihrer Behälter nur etwa 20.000 m_n^3 im Vergleich zu 70.000 m_n^3 bei Druckwasserreaktoren betragen. Druck- und Temperaturerhöhungen führen zu einer zusätzlichen statischen Beanspruchung der Containmentwände. Außerdem besteht bei Leckagen infolge des Überdrucks die Gefahr des Austritts radiotoxischer Substanzen.

Vorbeugende Sicherheitsvorkehrungen bestehen in der Inertisierung der Gasvolumina mit Stickstoff, wie sie im Fall der Siedewasserreaktoren bereits vorgenommen worden ist. Diskutierte und zum Teil bereits realisierte Gegenmaßnahmen stellen katalytische Rekombinatoren dar. Mit deren Hilfe wird der entstandene Wasserstoff sowohl innerhalb als auch außerhalb der Zündgrenzen exotherm katalytisch rekombiniert, d. h. unter Entstehung von Wärme in Wasserdampf umgesetzt. Wasserstoffgehalte mit Konzentrationen innerhalb der Zündgrenzen lassen sich darüber hinaus auch konventionell nach Fremdzündung abbrennen. Die dabei auftretenden Vorgänge sind jedoch nicht kontrollierbar, so daß es unter Umständen zu den bereits oben genannten anlagengefährdenden Reaktionen kommen kann.

Zur Beseitigung des im Normalbetrieb und störfallbedingt entstehenden Wasserstoffs wurden sowohl thermische als auch katalytische Rekombinatoren entwickelt, die den Wasserstoff mit dem Sauerstoff der Luft in Wasserdampf rekombinieren. Bevorzugt werden katalytische Systeme, die passiv, d. h. selbststartend und ohne externe Energieversorgung, arbeiten,

damit die Verfügbarkeit während eines Störfalls gewährleistet ist. Als Substrate werden bei den bekannten Rekombinatoren sowohl metallische Platten oder Folien als auch hochporöses Granulat verwendet werden, auf die Platin bzw. Palladium als Katalysator aufgebracht ist. Mehrere Folien und Granulatpakete - das Granulat wird von Drahtnetzen zu Paketen zusammengehalten - sind vertikal und parallel zueinander in Blechgehäusen angeordnet. Das Wasserstoff/Luftgemisch tritt an der Unterseite in die Gehäuse ein. An den katalytisch beschichteten Oberflächen setzt die Reaktion ein. Das Gemisch bzw. die Reaktionsprodukte überströmen dabei die Oberflächen der Substrate.

Bisher werden in den Rekombinatoren beidseitig beschichtete Platten oder Folien und Granulatpakete verwendet. Ihre Oberflächen sind homogen, d. h. mit konstanten Edelmetallmengen, belegt. Zudem sind alle Katalysatorelemente komplett beschichtet.

Die Abfuhr der Reaktionswärme aus den Systemen ist daher grundsätzlich problematisch. Sie erfolgt fast ausschließlich infolge Konvektion von den festen Oberflächen an die vorbeiströmenden Gase sowie Wärmestrahlung an benachbarte Strukturen. Zu große Wasserstoffmengen können jedoch zu einer Überhitzung der beschichteten Substrate führen, so daß die Zündtemperatur erreicht oder überschritten wird und es infolgedessen zu homogenen Gasphasenreaktionen mit Deflagration bzw. Detonation kommen kann. Als weiterer Nachteil ist die zusätzliche Aufheizung der direkten Umgebung der Substrate anzusehen.

Das technische Problem der vorliegenden Erfindung besteht daher darin, sowohl kleine als auch große Wasserstoffmengen mit dem in den Sicherheitsbehältern vorhandenen Luftsauerstoff in einem weiten Konzentrationsbereich kontrolliert effizient umzusetzen und die dabei entstehende Reaktionswärme

soweit abzuführen, daß im vorliegenden Gemisch die jeweilige Zündtemperatur nicht erreicht wird.

Das zuvor aufgezeigte technische Problem wird durch ein Katalysatorelement für einen Rekombinator zum Beseitigen von Wasserstoff aus Störfallatmosphären gelöst, das einen flächigen Grundkörper aufweist, der innerhalb des Durchströmgebietes des Rekombinators angeordnet ist, wobei die von der Störfallatmosphäre überströmte Oberfläche des Grundkörpers eine variierende Belegungsdichte mit Katalysatormaterial aufweist. Dabei ist erfindungsgemäß erkannt worden, daß die Kombination von beschichteten mit unbeschichteten bzw. mit stärker beschichteten und weniger beschichteten Bereichen einen Einfluß sowohl auf die Reaktionsraten des Umsetzens des Wasserstoffes als auch auf die Kühlung des katalytischen Substrates ausübt. Denn die Reaktionswärme wird infolge der Wärmeleitung innerhalb des Grundkörpers in die unbeschichteten Bereiche geleitet und dort durch Konvektion an die noch nicht reagierenden kühleren Gase des überströmenden Gasgemisches gegeben. Somit läßt sich der Grad des Umsetzens des Wasserstoffes in geeigneter Weise einstellen, wobei in vorteilhafter Weise die großen Wärmemengen, die bei der Rekombination entstehen, jeweils auf ein Maß begrenzt werden, so daß eine Zündung des Gasgemisches der Störfallatmosphäre vermieden wird.

Grundsätzlich kann der Grundkörper in jeder Form ausgebildet sein. In bevorzugter Weise ist der Grundkörper jedoch als Platte oder Folie ausgebildet, so daß das über die Oberfläche des Grundkörpers strömende Gasgemisch einen längeren in der Beschichtung mit Katalysatormaterial besonders ausgestalteten Bereich überströmt.

Der Grundkörper kann grundsätzlich auf allen Seiten zumindest teilweise mit Katalysatormaterial beschichtet sein, so daß die gesamte Oberfläche des Grundkörpers optimal an die

Umsetzung des Wasserstoffes angepaßt ist. Bei einer weiteren Ausgestaltung der vorliegenden Erfindung weist der Grundkörper mindestens eine unbeschichtete und mindestens eine beschichtete Seite auf. Daher kann die unbeschichtete Seite des Grundkörpers vollständig zur Ableitung der durch die Rekombination erzeugten Wärme genutzt werden. Dieses geschieht einerseits durch Wärmestrahlung und andererseits durch Konvektion, also durch Abgabe der Wärme an das vorbeiströmende Gasgemisch.

10

In einer besonders bevorzugten Ausgestaltung der vorliegenden Erfindung nimmt die Belegungsdichte der Oberfläche des Grundkörpers mit Katalysatormaterial in der vorgegebenen Überströmungsrichtung zu. Daher wird beim Überströmen der Oberfläche des Grundkörpers zunächst mit einer geringen Belegungsdichte mit Katalysatormaterial begonnen, da der Wasserstoffanteil im Gasgemisch hoch ist und der Grad des Umsetzens des Wasserstoffes gering gehalten werden soll, um eine zu große Wärmeentwicklung zu vermeiden. Im Verlauf der Überströmung steigt der Anteil der Katalysatormenge auf der Oberfläche zwecks erhöhter Aktivität an, da der Wasserstoffanteil im Gasgemisch mit der Lauflänge abnimmt und damit auch die Gefahr der Zündung.

20

25

Dabei variiert in bevorzugter Weise die Belegungsdichte der Oberfläche kontinuierlich, während bei einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung der vorliegenden Erfindung die Oberfläche des Grundkörpers beschichtete Abschnitte und unbeschichtete Abschnitte aufweist. Diese Abschnitte sind vorzugsweise als Streifen ausgebildet, wobei die Streifen sowohl quer als auch längs zur Überströmrichtung ausgerichtet sein können. Eine weitere Variation der Belegungsdichte wird dadurch erzielt, daß die Breite der Streifen in Überströmrichtung variieren oder indem die Belegungsdichte mit Katalysatormaterial benachbarter beschichteter Streifen variiert. Ebenso ist es möglich, daß die längs der Überström-

30

35

richtung ausgerichteten Streifen in Längsrichtung eine variierende, vorzugsweise ansteigende Belegungsdichte mit Katalysatormaterial aufweisen.

- 5 Aus den zuvor aufgezeigten verschiedenen Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung ergibt sich, daß das zugrundeliegende Prinzip einer variierenden Belegungsdichte mit Katalysatormaterial in vielfältiger Weise ausgestaltet sein kann.
- 10 Darüber hinaus ist es auch möglich, eine Mehrzahl streifenförmiger Grundkörper vorzusehen, die im Durchströmbereich des Rekombinators angeordnet sind. Diese streifenförmigen Grundkörper können dabei längs oder quer zur Durchströmrichtung angeordnet sein, wobei die Höhen und/oder die Be-
- 15 legungsdichte mit Katalysatormaterial bei den streifenförmigen Grundkörpern variieren kann. Dadurch wird zwar eine durchgehende Fläche, an der das Gasgemisch entlangströmen kann, aufgehoben, jedoch ergibt sich der Vorteil, daß in den Zwischenräumen zwischen den streifenförmigen Grundkörpern Be-
- 20 reiche existieren, in denen sich das Gasgemisch vermischt und/oder beruhigt, so daß der Wärmeaustausch und eine Vergleichmäßigung der Wasserstoffkonzentration im Gasgemisch erreicht wird.
- 25 Die vorgenannten sowie die beanspruchten und in den Ausführungsbeispielen beschriebenen erfindungsgemäß zu verwendenden Bauteile unterliegen in ihrer Größe, Formgestaltung, Materialauswahl und technischen Konzeption keinen besonderen Ausnahmebedingungen, so daß die in dem Anwendungsgebiet bekannten
- 30 Auswahlkriterien uneingeschränkt Anwendung finden können. Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile des Gegenstandes der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung der zugehörigen Zeichnung, in der - beispielhaft - bevorzugte Ausführungsformen des erfindungsgemäßen Kataly-
- 35 satorelementes dargestellt sind. In der Zeichnung zeigen:

Fig. 1 ein erstes Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Katalysatorelementes mit kontinuierlich variierender Belegungsdichte mit Katalysatormaterial, das im Einströmbereich unbeschichtet ist,

5

Fig. 2 ein zweites Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Katalysatorelementes mit einer quer zur Strömungsrichtung streifenförmig mit Katalysatormaterial beschichteten Oberfläche,

10

Fig. 3 ein drittes Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Katalysatorelementes mit einer quer zur Strömungsrichtung streifenförmigen Beschichtung mit Katalysatormaterial, wobei die Belegungsdichte der Streifen in Strömungsrichtung zunimmt,

15

Fig. 4 ein viertes Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Katalysatorelementes mit beschichteten Streifen, die entlang der Überströmrichtung ausgerichtet sind,

20

Fig. 5 ein fünftes Ausführungsbeispiel des vorliegenden Katalysatorelementes mit einer Mehrzahl streifenförmiger Grundkörper, die mit Katalysatormaterial beschichtet sind, und

25

Fig. 6 ein sechstes Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Katalysatorelementes mit einer Mehrzahl streifenförmiger Grundkörper, deren Oberflächen abschnittsweise mit Katalysatormaterial beschichtet sind.

30

Im folgenden werden Ausführungsbeispiele für Beschichtungen der Oberfläche von flächigen Grundkörpern beschrieben. Die Pfeile weisen auf die Vorzugsrichtungen hin, mit denen die Grundkörper überströmt werden. Doppelpfeile deuten an, daß

35

beide Strömungsrichtungen möglich sind. Bei nichthomogenen Beschichtungen ist allerdings nur eine Überströmrichtung, nämlich in Richtung höherer Belegungsdichte, vorgegeben, da die Wasserstoffkonzentration in dieser Richtung wegen fortschreitender Rekombination abnimmt.

Fig. 1 zeigt die Oberfläche einer Platte oder Folie 2, die im Eintrittsbereich unbeschichtet ist, mit in Strömungsrichtung ansteigender Menge an Katalysatormaterial 3. Dabei wird mit einer geringen Belegungsdichte begonnen, da der Wasserstoffanteil hoch ist und das Prinzip der Nichtzündung durch niedrige Reaktionsraten eingehalten werden soll. Im Verlauf der Überströmung nimmt die Katalysatormenge in Stufen oder kontinuierlich bis auf den Maximalwert am Austritt zu. Dort kann noch ein restlicher Teil des abgereicherten Gemischs trotz höherer Temperaturen explosionsfrei abgebaut werden, da der Anteil der inertisierenden Gasbestandteile Wasserdampf und Stickstoff aufgrund zunehmenden Sauerstoff- und Wasserstoffverbrauchs zunimmt.

In Fig. 2 ist eine streifenweise beschichtete Platte oder Folie 2 dargestellt. Die Höhe der beschichteten und unbeschichteten Streifen 4 und 6 ist an den gewünschten Reaktionsgrad angepaßt und kann auch über die Lauflänge der Oberfläche variiert werden. An den nichtbeschichteten Streifen 6 kann ein Teil der Reaktionswärme aus den vorangegangenen Streifen 4 in das Substrat und an die Oberfläche abgegeben werden. Außerdem dienen die freien Streifen 6 zur Vermischung der reagierten und nichtreagierten Gemischanteile. Die Rückseite der dargestellten Platte oder Folie 2 kann in gleicher Weise beschichtet oder auch vollständig unbeschichtet sein.

Fig. 3 zeigt ebenfalls eine streifenweise beschichtete Platte oder Folie. Die Beschichtungsmenge der Streifen 4 nimmt mit der Lauflänge in Überströmrichtung zu.

Das Ausführungsbeispiel der Fig. 4 zeigt in Strömungsrichtung ausgerichtete beschichtete Streifen 4, in deren unbeschichtete Zwischenräume, Streifen 6, ein Teil der Reaktionswärme fließen kann. Die Beschichtungsdichte der Streifen 4 kann dabei über die Lauflänge konstant sein oder mit der Lauflänge zunehmen. Auf dem Strömungsweg vermischen sich die schon reagierten Gase, die sowohl Wasserdampf als auch Stickstoff enthalten, zunehmend mit dem über die Kühlflächen der Streifen 6 geführten wasserstoffhaltigen Gas. Infolge der sich ändernden Konzentrationen mit höheren Wasserdampfgehalten und niedrigeren Sauerstoffgehalten wird die Zündfähigkeit des Gemisches über die Lauflänge gezielt herabgesetzt.

In Fig. 5 sind beid- oder einseitig beschichtete Platten- oder Folienstreifen 8 dargestellt, deren Höhe in Anpassung an den gewünschten Reaktionsgrad pro Platte frei wählbar ist und dementsprechend optimiert werden kann. Werden die Höhen bspw. bis auf Platten- oder Folienstärke reduziert, hat man sich der Stärke eines "eckigen" Drahtes angenähert, d. h. die Katalysatorelemente bestehen dann nur noch aus nebeneinander liegenden parallelen dünnen Strukturen. Würde man senkrecht dazu zusätzlich eine gleiche Anordnung kreisförmigen Querschnitts wählen, läge ein Netz vor. Mit der Höhe der Zwischenräume wird die Größe der Vermischungs- und Kühlzonen festgelegt. In diese Zwischenräume sind auch Kühlvorrichtungen zur Wärmeabfuhr und Vermeidung von Überhitzungen jeweils nachfolgender katalytisch aktiver Streifen einsetzbar. Für jede dieser Strukturen ist sicherzustellen, daß Überhitzungen bei höheren Wasserstoffgehalten ausgeschlossen werden können.

Eine Unterteilung der in Fig. 5 dargestellten beschichteten Platten- oder Folienstreifen 8 zeigt Fig. 6. Über die Breite der Beschichtung läßt sich die Reaktion an den Oberflächen und die Wärmeabgabe durch Wärmeleitung und Konvektion so

steuern, daß es nicht zu Überhitzungen und damit zum Erreichen oder Überschreiten der Zündtemperaturen kommen kann. Zusätzlich zu der in Fig. 6 dargestellten Ausführungsform können die beschichteten und unbeschichteten Streifen benachbarter Platten- oder Folienstreifen versetzt zueinander angeordnet sein.

5

Patentansprüche:

1. Katalysatorelement für einen Rekombinator zum Beseitigen von Wasserstoff aus Störfallatmosphären
 - mit einem flächigen Grundkörper (2), der innerhalb des Durchströmbereiches des Rekombinators angeordnet ist,
 - wobei die von der Störfallatmosphäre überströmte Oberfläche des Grundkörpers (2) eine variierende Belegungsdichte mit Katalysatormaterial (3) aufweist.
2. Katalysatorelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Grundkörper (2) eine Platte oder eine Folie ist.
3. Katalysatorelement nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Grundkörper (2) mindestens eine unbeschichtete Seite und mindestens eine beschichtete Seite aufweist.
4. Katalysatorelement nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Belegungsdichte der Oberfläche des Grundkörpers (2) mit Katalysatormaterial in der vorgegebenen Überströmungsrichtung zunimmt.
5. Katalysatorelement nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Belegungsdichte der Oberfläche des Grundkörpers (2) mit Katalysatormaterial kontinuierlich variiert und vorzugsweise daß der in Strömungsrichtung vordere Bereich des Grundkörpers (2) unbeschichtet ist.
6. Katalysatorelement nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Oberfläche des Grundkör-

pers (2) beschichtete Abschnitte (4) und unbeschichtete Abschnitte (6) aufweist.

- 5 7. Katalysatorelement nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Oberfläche beschichtete Streifen (4) und unbeschichtete Streifen (6) aufweist.
- 10 8. Katalysatorelement nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Streifen (4,6) quer zur Überströmrichtung ausgerichtet sind.
- 15 9. Katalysatorelement nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Breite der Streifen (4,6) in Überströmrichtung variiert.
- 20 10. Katalysatorelement nach einem der Ansprüche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Belegungsdichte mit Katalysatormaterial benachbarter beschichteter Streifen (4) variiert.
- 25 11. Katalysatorelement nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Streifen (4,6) längs der Überströmrichtung ausgerichtet sind.
- 30 12. Katalysatorelement nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß die Streifen (4) in Längsrichtung eine variierende Belegungsdichte mit Katalysatormaterial aufweisen.
13. Katalysatorelement nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß eine Mehrzahl von streifenförmigen Grundkörpern (8) vorgesehen ist, die im Durchströmbereich des Rekombinators angeordnet sind.

14. Katalysatorelement nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß die streifenförmigen Grundkörper (8) längs oder quer zur Durchströmrichtung angeordnet sind.

5 15. Katalysatorelement nach Anspruch 13 oder 14, dadurch gekennzeichnet, daß die Höhen und/oder die Belegungsdichten mit Katalysatormaterial der streifenförmigen Grundkörper (8) variieren.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6

Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft ein Katalysatorelement für einen Rekombinator zum Beseitigen von Wasserstoff aus Störfallatmosphären, bei denen das technische Problem, sowohl kleine als auch große Wasserstoffmengen mit dem in den Sicherheitsbehältern vorhandenen Luftsauerstoff in einen weiten Konzentrationsbereich kontinuierlich effizient umzusetzen und die dabei entstehende Reaktionswärme soweit abzuführen, daß im vorliegenden Gemisch die jeweilige Zündtemperatur nicht erreicht wird, dadurch gelöst ist, daß das Katalysatorelement einen flächigen Grundkörper (2) aufweist, der innerhalb des Durchströmbereiches des Rekombinators angeordnet ist, wobei die von der Störfallatmosphäre überströmte Oberfläche des Grundkörpers (2) eine variierende Belegungsdichte mit Katalysatormaterial (3) aufweist.

20 Fig. 1




Fig. 1